

Vedlikehold av Keim-overflater

Utvendige malingsystemer

Fasaden renses etter behov med rent vann og en børste, eventuelt høytrykksrens med lavt trykk og lunkent vann. Vi kan om ønskelig levere et velegnet vaskemiddel, STS Det Blå.

Reparasjoner skal skje med materialer som svarer til underlaget og males i henhold til den fremgangsmåte som har vært beskrevet for behandlingen av bygget. Mal kun på selve reparasjonen og ikke ut over det som allerede er malt.

Grafitti fjernes enten kjemisk, eller slipes forsiktig vekk, og ovenstående fremgangsmåte følges.

Innvendige malingsystemer

Større/dypere pletter slipes forsiktig bort og males i henhold til fremgangsmåte beskrevet for resterende vegg. Mal kun på selve reparasjonen, ikke inn over det allerede malte. Fukt eventuelt opp først.

Det gjøres oppmerksom på at ved mekanisk slitasje, skade eller søl fra væske som inneholder fargestoffer, kan det være nødvendig med delvis reparasjon eller gjenbehandling av hele veggen.

Rengjøring innendørs

Malingen er av mineralsk type og det er viktig å være informert om hvordan rengjøring og utbedring av skader utføres på en enkel og grei måte.

Mineralsk betyr i denne sammenheng at bindemiddelet i malingen er flytende steinmateriale og ikke et plastmateriale som ellers er vanlig. Vi kan si at malingen er mer lik en kalkmaling enn en PVA-/akryl-/latexmaling.

Vanlig enkel rengjøring kan utføres med støvsuger og børstemunnstykke. Støv bindes ikke til overflaten, slik det gjør på en plastmaling.

Smuss fra tilfeldig søl, fingermerker m.m. fjernes ved at lett såpevann først påføres flaten ved bruk av svamp, handsprayflaske el.l. Deretter vaskes på vanlig måte uten hardt skrubbetrykk. Forskjellen ligger i at overflaten bør oppta noe fukt før selve vaskingen. Om ønskelig kan vi levere velegnet vaskemiddel.